BOLETIM TÉCNICO

MASSA ACRÍLICA EXTERNA

(PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.7.1)

Descrição: A massa acrílica, é base de água, com grande poder de agregação e enchimento, perfeita aderência, fácil aplição e lixamento. Seu uso é recomendado para quem busca corrigir imperfeições externas e internas de reboco novo, firme e seco, rachaduras em paredes, fibrocimento, blocos de concreto, madeira previamente selada, alvenaria, pinturas antigas, bem aderidas, previamente lixadas, permitindo obter efeito decorativo sofisticado e moderno.

Propriedades Fisico-Quimico:

Cor: Branco **Sólidos por Volume:** 46,55% **VOC**: 6,66g/L

Peso Específico: 1,650 - 1,720 g/cm3 **Sólidos por peso:** 70%

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Composição: Resina, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Subbstrato: Alvenaria, gesso, drywall, fibrocimento, madeiras, fibras prensadas.

Preparação da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, (Norma ABNT NBR 13245). Reboco ou concreto novo, aguardar secagem e cura (em torno de 28 dias).
Manchas de gordura ou graxa, lavar com água e detergente e enxaguar. Aguardar secagem total.
Partes mofadas, lavar com água sanitária, enxaguar. Aguardar a secagem total.
Recomendamos fazer a selagem, na cor da textura a ser aplicada.

Ferramentas para aplicação: Desempenadeira de aço lisa, espátula de aço lisa e pistola ariless.

Diluição: Diluir em até 5% com água potável se necessário.

Rendimento:

Dê: 20 à 25	m^2	por barrica	26 kg	por demão.
Dê: 25 à 30	m2	por lata	28 kg	por demão.
Dê: 02 à 03	m2	por galão	5,6 kg	por demão.

Secagem:

Ao toque:	01 horas
Repasse:	04 horas
Sec.Final	12 horas (em condições ambientais favoráveis: 27º C e U.R.A inferior a 80%)

Prazo de validade: 12 meses em local sem umidade e fora da luz solar

Recomendações: Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, ventilado e fora do alcance de fontes de calor.
Não incinerar ou reutilizar a embalagem. É recomendável o uso de máscara, luva e óculos de proteção. Em caso de contato Com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos.
Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura de 10ºc ou acima de 40ºc e umidade relativa do ar superior a 85%.

L.M. INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - ME
Av. Pitágoras, S/N Quadra, 22c Lote, 02 – Chácara Rio Petrópolis
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25231-210
Tel:(21) 2776-3365 / 3654-1213 - laboratorio@leolac.com.br
Cnpj: 08.912.219./0001-79 / I.E. 78.897.040