



BOLETIM TÉCNICO

TEXTURA LISA

(PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT – TIPO 4.6.1)

Descrição: A textura lisa é um acabamento para efeitos mais suaves. Fácil aplicação, secagem rápida, boa aderência é indicada para superfície interna e externa de reboco, concreto, fibrocimento, massa corrida, massa acrílica e possui grande resistência a alcalinidade.

Propriedades Físico-Químico:

Cor : Branco ou cores especiais sob consulta

Brilho (@60°): Não aplicável

Peso Específico: 1,650 - 1,720 g/cm³

Informações Toxicológicas: Baixa toxicidade

Composição: Resina, pigmentos inertes, hidrocarbonetos alifáticos, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos e água.

Substrato: Alvenaria, gesso, fibrocimento, madeiras, fibras prensadas.

Preparação da superfície: A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura ou graxa, (Norma ABNT NBR 13245). Reboco ou concreto novo, aguardar secagem e cura (em torno de 28 dias).

Manchas de gordura ou graxa, lavar com água e detergente e enxaguar. Aguardar secagem total.

Partes mofadas, lavar com água sanitária, enxaguar. Aguardar a secagem total.

Recomendamos fazer a selagem, na cor da textura a ser aplicada.

Ferramentas para aplicação: Desempenadeira de aço, rolo rústico, rolo carimbo, espátula de plástico e etc.

Diluição: Diluir em até 5% com água potável.

Rendimento:

Dê: 20 à 25 m² por barrica 26 kg por demão.

Dê: 25 à 30 m² por lata 28 kg por demão.

Dê: 02 à 03 m² por galão 5,8 kg por demão.

Secagem:

Ao toque: 02 a 03 horas

Final: 24 horas

Cura total: 4 dias (em condições ambientais favoráveis: 27° C e U.R.A inferior a 80%)

Prazo de validade: 12 meses em local sem umidade e fora da luz solar

Recomendações: Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, ventilado e fora do alcance de fontes de calor. Não incinerar ou reutilizar a embalagem. É recomendável o uso de máscara, luva e óculos de proteção. Em caso de contato Com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Evite a aplicação em dias chuvosos, temperatura de 10°c ou acima de 40°c e umidade relativa do ar superior a 85%.

L.M. INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - ME

Av. Pitágoras, S/N Quadra, 22c Lote, 02 – Chácara Rio Petrópolis

Duque de Caxias – RJ – CEP: 25231-210

Tel:(21) 2776-3365 / 3654-1213 - laboratorio@leolac.com.br

Cnpj: 08.912.219/0001-79 / I.E. 78.897.040