



# BOLETIM TÉCNICO

## TINTA ACRÍLICA REQUINTE STANDARD

(PRODUTO CLASSIFICADO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT- TIPO 4.5.2)

**Descrição:** É uma tinta de alta performance composta à base de resinas acrílicas, de fácil aplicação, garantindo grande cobertura, excelente nivelamento, boa transferência, rápida secagem, aderência e dureza. Indicada para uso interno e externo, em superfícies como alvenaria, reboco, fibrocimento, bloco e madeira.

### Propriedades Físico-Químico:

**Cor:** Conforme Catálogo

**Viscosidade:** 90 – 100 UK

**Acabamento:** Fosco / Acetinado / Semi-brilho

**Peso Específico:** 1,340 +- 0,010 g/cm<sup>3</sup>

**Informações Toxicológicas:** Baixa Toxicidade

**Composição:** Resina acrílica, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbicidas não metálicos, outros aditivos e água.

**Prazo de validade:** 24 meses em local sem umidade e fora da luz solar

**Embalagem:** 18lts / 3,600 lts

**Preparação de Superfície:** A superfície deve estar limpa, isenta de manchas, poeira, gordura, óleo e microorganismos. Se necessário proceder selagem prévia. Em se tratando de pinturas velhas e descascando, raspar, escovar e lixar, antes da aplicação do produto. Reboco novo e concreto novo, aguardar secagem e cura (28 dias).

### Dados de Aplicação:

**Ferramentas:** Rolo de lã, pincel, trincha ou pistola airless

**Diluição:** Diluir com água potável na primeira demão em até 30%, nas demais demãos, entre 10% à 20% com água potável.

### Rendimento:

Galão com 3,600 ml = 50 à 60 m<sup>2</sup> por demão

Lata com 18 litros = 250 à 300 m<sup>2</sup> por demão

**Secagem:** Ao toque 30 minutos, entre demãos de 3 à 04 horas e secagem final 24 horas.

**Recomendações:** Manter a embalagem fechada, em local coberto, seco, fresco, ventilado e fora do alcance de fontes de calor. Não incinerar ou reutilizar a embalagem. É recomendável o uso de máscara, luva e óculos de proteção. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água potável corrente por 15 minutos. Antes da aplicação, mexer bem o produto com espátula de plástico ou régua de madeira. Evite a aplicação em dias chuvosos, temperaturas de 10°C ou de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.

**L.M. INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA - ME**

Av. Pitágoras, S/N Quadra, 22c Lote, 02 – Chácara Rio Petrópolis  
Duque de Caxias – RJ – CEP: 25231-210

Tel: (21) 2776-3365 / 3654-1213 - [laboratorio@leolac.com.br](mailto:laboratorio@leolac.com.br)

Cnpj: 08.912.219./0001-79 / I.E. 78.897.040